

# Guide kemisk resistens

✓ Resistent

Kemiskt medel	Koncentration	Multifix USF Tropical	Multifix US, USF Winter	Multifix Hybrid HSF	Multifix SE500	Multifix SE1000
Aceton	5%			✓		
Ammoniak, vattenlösning	5%	✓	✓		✓	✓
Ammoniak, vattenlösning	32%					
Anilin	100%		✓			
Batterisyra		✓	✓			
Bensin (premiumkvalitet)	100%	✓	✓	✓	✓	✓
Bensylalkohol	100%			✓		
Borsyra, vattenlösning		✓	✓		✓	✓
Citronsyra	10%			✓		
Citronsyra	Alla	✓	✓		✓	✓
Demineraliserat vatten	Alla			✓		
Dieselolja	100%	✓	✓	✓	✓	✓
Eldningsolja		✓	✓	✓	✓	✓
Formaldehyd, vattenlösning	20%				✓	✓
Formaldehyd, vattenlösning	30%	✓	✓		✓	✓
Fosforsyra	85%	✓	✓		✓	✓
Fosforsyra	10%		✓	✓	✓	✓
Fotogen/petroleum	100%	✓	✓		✓	✓
Freon		✓	✓		✓	✓
Glykol (etylenglykol)		✓	✓		✓	✓
Havsvatten, salt	Alla	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulvätska	Konc.	✓	✓	✓		
Kalciumhydroxid, suspenderat i vatten		✓	✓		✓	✓
Kalciumkarbonat, suspenderat i vatten	Alla	✓	✓		✓	✓
Kalciumklorid, suspenderat i vatten		✓	✓	✓	✓	✓
Kalilut (kaliumhydroxid)	10%	✓	✓		✓	✓
Kalilut (kaliumhydroxid)	40%	✓			✓	✓
Kaliumkarbonat, vattenlösning	Alla	✓	✓		✓	✓
Kaliumklorit, vattenlösning	Alla	✓	✓		✓	✓
Kaliumnitrat, vattenlösning	Alla	✓	✓		✓	✓
Klorerad kalk (kalciumhypoklorit)	10%			✓		
Klorvatten, simbassäng	Alla	✓	✓	✓	✓	✓
Koltetraklorid	100%	✓	✓		✓	✓
Linolja	100%	✓	✓	✓	✓	✓
Magnesiumklorid, vattenlösning	Alla	✓	✓		✓	✓
Mjölksyra	10%			✓		
Mjölksyra	Alla	✓	✓			
Motorolja (SAE 20W-50)	100%	✓	✓		✓	✓
Myrsyra	10%				✓	✓
Natriumfosfat, vattenlösning	Alla	✓	✓		✓	✓
Natriumkarbonat	Alla	✓	✓	✓	✓	✓
Natriumklorid, vattenlösning	Alla	✓	✓		✓	✓
Natriumsilikat	Alla	✓	✓		✓	✓
Natronlut	10%	✓	✓		✓	✓
Natronlut	40%				✓	✓
Oljesyra	100%	✓	✓		✓	✓
Perkloretylen	100%	✓	✓		✓	✓
Saltsyra	Konc.					
Smörjolja	100%	✓	✓	✓	✓	✓
Svavelsyra	10%	✓	✓	✓		
Terpentin	100%	✓	✓		✓	✓
Tetrakloretylen	100%	✓	✓		✓	✓
Vinsyra	Alla	✓	✓		✓	✓
Ättiksyra	10%		✓	✓		

Resultaten i tabellen gäller vid kortvarig kontakt mellan kemikalien och fullt härdat lim (t.ex. tillfällig kontakt vid spill).